PREPARATION OF ENTERIC GRANULE

Patent number:

JP55162715

Publication date:

1980-12-18

Inventor:

MORI SHOICHI; others: 01

Applicant:

TAKEDA CHEM IND LTD

Classification:

- international:

A61K9/50

- european:

Application number:

JP19790070351 19790604

Priority number(s):

Abstract of **JP55162715**

PURPOSE:To obtain enteric granules having moderate adhesiveness, capable of preventing changes with days, by coating tablets with shellac wherein tocopherol exists.

CONSTITUTION: Tablets are coated with shellac wherein 0.5-10wt% of tocopherol (e.g., dl-alphatocopherol, etc.) to give enteric granules. The use of shellac together with a compatible synthetic enteric agent film, e.g., hydroxypropylmethylcellulose phthalate, can improve water resistance of film without reducing sensitive dependence on pH, which is a characteristic of the synthetic enteric agent. These enteric granules can reduce the amount of the enteric agent film required to provide the same chemical resistance as that prepared by using only the synthetic enteric agent film by 30-60wt%.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55-162715

5)Int. Cl.³
A 61 K 9/50

識別記号

庁内整理番号 7057-4C

43公開 昭和55年(1980)12月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

貿陽溶性粒剤の製造法

②特

爾 昭54-70351

②出 願

图54(1979)6月4日

⑫発 明 者 森章一

吹田市青山台4丁目3番C-6

-107

⑩発 明 者 山本眞樹

大阪市淀川区三国本町2丁目13 番23号三国本町スカイハイツ10 01号

切出 願 人 武田薬品工業株式会社

大阪市東区道修町2丁目27番地

個代 理 人 弁理士 松居祥二

細

1 格明の名称

•

過酶性粒剤の製造法

2. 特許請求の範囲

粒剤を、約0.5~10%(重量比)のトコフエ ロールを共存させたセラックでコーティングする ととを特徴とする場際性粒剤の製造方法。

-8. 発明の詳細な説明

本発明は、顆粒剤・総粒剤など粒剤に腸溶性を 敵与する目的で、セフックまたはセラックを含む 剤皮を施す場合化かける経日変化に安定な腸溶性 粒剤の製造法に関する。

セラツタ制能はその脳溶性、防硬性なる性質と 安価な原料であるとの理由で、明水性の優れた腸 溶性剤皮として候剤、丸剤、顆粒剤などに広く使 角されてきた。

しかし、その反面、セランクは、医薬品原料と しては、非常に不都合な性質、すなわら熱硬化性 を有し、セラックを使用した刺皮を長期間、また は、勿熱条件下で保存すると、刺皮が並合反応を -

起し、跪くなつてひび割れを超したり、胃液中は 勿論、陽降中にかいても溶解速度が激成し、極線 な場合は、消化管を素通りしてしまうととが起り、 医薬品としての昼更を長期間維持できなかつた。 それ故、過去多くの研究がこの問題についてなさ れたが、結果として完全にとの欠点を克服した例 はないのが現状である。

一方、セラツクのような天然物に代り、セルロース制導体,アクリル関節などの合成鍋野剤皮が 急速に開発され、経日変化のほとんどない剤皮と して近年鵬野剤の主流となつている。

しかし、このような隣移類皮も、セラッタとは 異なる欠点(例えば、高値であること、扱着力が 強大で、コーティング中のトラブルが多いこと) をもつていて、理想的な列皮とは云い歌い。 さらに、合成隣啓剤皮は、本質的に半透膜性を有 し、防湿のため比較的多くの剤皮量を要求する。 本発明者らは、これら躊躇劇剤の現状に鑑み種 々検討を重ねた解果、従来検討されてきた抗酸化 剤、たとえば、ノルジェドログァイアレテック酸 2:

-1-

,没食子はプロピル。メタ意亜硫酸ナトリウムな どに比較して、トコフエロールがセラックの重合 . 防止剤として特異的に鬱効があることが利つた。

すなわち本発明は、セラツクにトコフェロール を添加し、またはさらにとれらに合成陽群列皮を 共存させることによる、セラツクを用いた接着力 の中庸な、しかも経日変化の防止された環想的な 編取性対例の製造方法である。

本発明に用いられるセラマクとしては、日本楽 局方で示される特製セラツク。白色セラツクのい・10 ナれてもよい。 ・

トコフエロールとしては、αートコフエロール , それの同族体(例、β.ア.ノ体など)かよび それらのカルポン酸エステル(例、低級カルポン 酸エステル。芳香族カルポン酸エステル)などの 15 いすれてもよく、とりわけdlーαートコフエロー ルおよび酢酸化ーロートコフエロールが有利に用 いられる。

さらにセラックを、ヒドロキシブロピルメチル セルロースフタレート (HPMCP) などの合成腸

パンクレアナン4切を含む18メツシユを通過 し、82メツシユを通過しない球形顆粒7切を洗 動層(Glatt 社)に入れ、60℃の差風で深動 させながら、これに HPMCP-50 780%, 精製セラツク4801, dl-α-トコフエロール 189.8M15009E. 741278009 、エタノール4609の促液に溶焼、胀濁して製 した旅を1009/分で喧嚣し、陽路顆粒を得る。 顆粒同士の接着は、0.06%であつた。

とのものの第2液崩壊性は、第1表に示した。

たお、化ーロートコフエロールを加えたいで同 様に製したものを参考例として示した。但し投金 子酸プロピルを20g,ヒマシ曲b0gを加えた。

第1表 日本架局方一般試験法期額試験法

第2版中での側板時間(分)

条件	製造直後	4.5 ℃相対整度 6.2% 9.0日後 1.8.0日後	
本発明方法	12分	119	189
参考例	125	259	3 0 2

16開昭55-162715(2)

磨剤皮と相磨して使用すれば、合成脳溶剤皮の特 長である鋭敏を PH 依存性を振なうことなく膜の 防水性を向上させるととが出来るため、合成脈溶 剤皮のみ使用の時と比較して、同一耐酸性を得る ととが出来る剤皮量を 8 U ~ B O 労低減すること ができる。

本発明方法によりコーティングするとをは、セ ラックに対して重量比で 0.5~10%、好ましく。 は1~5%のトコフエロールをセラワクと共化、 仏製化よりさらに合成職溶剤皮を加えメタノール ,エタノール,アセトン左との極性溶除またはこ れらの混合溶体に溶解して、通常の攪拌装置中の 粒剤、特化類粒剤、細粒剤に対して噴霧するとと により行なわれる。とのとき他の充壤物例えば、 ビマシ油。脂肪酸漿。色素,酸化テタン,タルク 。ポリエチレンクリコールを混在させることもで

以下に実施例を示して、本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明がこれらの範囲に限定され るものではない。

黄色 5号を 5 0 9 含有する 1 8 メツシユを通過 して32メツシュを通過しない味形顆粒?似を、 液動層(Glatt 社)に入れ、60℃の送風で流 動させながらこれにHPMCP-55 600%, 白色セラツク4008.酢酸化ーαートコフエロ ール20g.をフセトン6000g,エタノール 40009の混液化溶解して製した液を、100 9 /分で養術し、腸溶類粒を得る。

興粒向士の接着は 0.1%であつた。

- ととで得られた類粒の崩壊性試験の結果につい。 ては第2表に示した。なお酢酸化-a-トコフェ ロールを加えないて製したものを参考例として示 した。但しこれにはヒマン袖509を加えた。 日本渠局方一般試験法崩壞試験法 第2表

第2液中での崩裂時間(分)

条件		4.5℃相対温度6.2%	
	製造直接	90日後	180日後
本発明方法	10分	9 分	. 9 5
盘考例	115	28分	405